

**PRODUTO**

## Batida de Pedra Solvente 4MA047

**INDICAÇÃO DE USO**

Este produto é especialmente desenvolvido para pintura de partes do veículo sujeitas a impactos de pedras, acúmulo de graxa e resíduos de asfalto, como para-lamas, saias laterais e áreas inferiores. Além disso, proporciona um efeito antirruído em componentes expostos a altos níveis de vibração, como portas, porta-malas e painéis. Com dupla função, ele atua tanto como emborrachante e protetor, quanto como texturizador para peças plásticas, oferecendo uma textura semelhante à dos para-choques plásticos não tratados.

**COMPOSIÇÃO BÁSICA**

Resinas acrílicas, solventes diversos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, cargas e aditivos.

**POSSÍVEIS SUBSTRATOS**

- Pinturas antigas devidamente preparadas.
- Para aplicações diretamente em aço carbono, galvanizado e alumínio deve-se utilizar o Wash Primer Maxi Rubber.
- Esmalte Original de Fábrica devidamente preparado.
- Primer Universal / Primer PU Maxi Rubber.

**PREPARO DE SUPERFÍCIE**

- Certifique-se de que a superfície esteja livre de graxa e oxidação antes da aplicação.
- Lixe a área a ser repintada e remova a graxa utilizando a Solução Desengraxante Maxi Rubber.
- Aplique o Wash Primer para proteger as áreas onde o substrato ficou exposto.
- Para obter o efeito texturizado em substratos plásticos, é recomendado preparar as peças com o produto Seladora para Plástico Maxi Rubber, seguindo as orientações no boletim técnico do produto.

**APLICAÇÃO**

- Produto pronto uso. Agitar antes do uso.
- Utilizar pistola para emborrachamento automotivo.
- Aplicar 2 a 3 passadas cruzadas com intervalo de 5 a 10 minutos entre passadas.
- Regular a pressão de ar entre 50 a 60 lbs/pol<sup>2</sup>.
- Aplicar com uma distância de 15 a 20 cm da peça.

**SECAGEM**

- Secagem para pintura – 25°C: 60 minutos.

**DICAS**

- Não é recomendado a secagem em estufa, podendo acarretar no deslocamento do produto.
- Em caso de aplicações texturizadas, pode ser necessário realizar diluição com até 20% de diluente para PU Maxi Rubber.
- É importante não submeter as partes tratadas a forças mecânicas antes de 24 horas (por exemplo: na limpeza do carro com água quente em lavadoras de alta pressão)

com água quente em lavadoras de alta pressão).

- É importante sempre aplicar o acabamento sobre o batida de pedra solvente afim de garantir as resistências químicas e físicas à peça aplicada.

**PRAZO DE VALIDADE** .....

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

**EMBALAGENS** .....

- 4MA047 - 900ml

**SAÚDE E SEGURANÇA** .....



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data       | Revisão | Elaborado      | Aprovado        |
|------------|---------|----------------|-----------------|
| 12/02/2025 | 3       | Equipe Técnica | Gerente Técnico |