

PRODUTO

POLIDOR LÍQUIDO

6MH041

INDICAÇÃO DE USO

Indicação: Ideal para a remoção de defeitos na pintura, como opacidade e pequenos riscos superficiais. Quando utilizado em conjunto com a Boina de Lã Dupla Face Maxi Rubber (branca ou amarela), proporciona um corte eficiente após lixamento com grão 2000, oferecendo um excelente acabamento, com menos marcas de boina e um polimento mais limpo. Pode ser usado em Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e Detailing.

Vantagens: Este composto polidor à base de água é formulado com microabrasivos de alta tecnologia, oferecendo uma consistência líquida que ajuda a amenizar riscos superficiais. Seu alto rendimento garante um corte eficaz e um polimento mais limpo. Além disso, não contém cera ou silicone, o que evita manchas em borrachas e peças plásticas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal e abrasivos.

Possíveis substratos

- Partes metálicas do veículo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto

APLICAÇÃO



LUSTRO MANUAL:

- Com um pano de microfibra ou algodão de polimento limpo e seco, aplicar e friccionar o produto com movimentos circulares e uniformes até espalhar o lustrador;
- Remova o excesso de lustro com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

LUSTRO COM POLITRIZ:

- Utilize uma politriz elétrica ou pneumática com a maxi boina de lã Maxi Rubber (branca e/ou amarela) ajustando a rotação entre 1200 rpm e 2000 rpm. No caso de politriz orbital ajustar a velocidade entre 4200 opm e 7200 opm;
- Adicione o produto na boina ou na peça, em quantidade suficiente para trabalhar numa área de aproximadamente 60cm x 60cm;
- Acione a politriz e inicie o polimento exercendo pressão moderada e passadas sobrepostas. Os movimentos devem ser lentos e curtos;
- Reduza a pressão quando o produto começar a secar;
- Se necessário repita o processo até a remoção definitiva das imperfeições da superfície;

DICAS

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.
- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

RENDIMENTO

95 m²/galão.

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco plástico de 500mL.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Caso utilizar com produtos químicos recomendamos usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
05/02/2025	2	Equipe Técnica	Gerente Técnico