

PRODUTO

REFINO E LUSTRO

6MH042

INDICAÇÃO DE USO

Este produto é ideal para a remoção de marcas de boinas e micro-riscos em qualquer tipo de pintura automotiva, proporcionando um brilho intenso e maior profundidade de cor. Quando utilizado com a boina de espuma dupla face mista Maxi Rubber, desempenha uma função dupla: refina o polimento (Face Branca) e promove o lustro com alto brilho (Face Preta) em uma única etapa. Pode ser aplicado no Polimento Técnico de Repintura, Estética Comercial e Detail.

Vantagens: Lustrador à base de água, desenvolvido com tecnologia de microabrasivos de última geração, apresenta consistência líquida e atua como intensificador de brilho e acabamento final. Oferece alto rendimento, resultando em um brilho intenso e excelente acabamento.

Não contém cera ou silicone, garantindo que não mancha borrachas ou partes plásticas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, emulsificantes, espessantes, óleo mineral, óleo vegetal e abrasivos.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Partes metálicas do veículo;
- Partes plásticas do veículo;
- Partes de borracha do veículo.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO



Lustro Manual:

- Utilize um pano de microfibra ou algodão de polimento limpo e seco para aplicar o produto, friccionando-o com movimentos circulares e uniformes até que o lustrador esteja completamente espalhado.
- Remova o excesso de lustro com o auxílio de um Pano de Microfibra Maxi Rubber.

Lustro com Politriz:

- Aplique de 4 a 5 gotas do produto na boina de espuma.
- Trabalhe em áreas de aproximadamente 60x60 cm.
- Espalhe o produto sobre a superfície com a boina de espuma, utilizando movimentos circulares, mantendo o equipamento desligado.
- Use uma politriz elétrica ou pneumática com a boina de espuma mista Maxi Rubber, ajustando a rotação entre 1000 rpm e 1600 rpm. Se estiver utilizando uma politriz orbital, ajuste a velocidade entre 4200 opm e 5200 opm. Escolha uma das faces da boina de espuma dupla face mista Maxi Rubber.
- Acione a politriz e inicie o lustro, aplicando pressão moderada e realizando passadas sobrepostas. Os movimentos devem ser lentos e curtos.
- Quando o produto secar, reduza a pressão.

Aguarde a superfície esfriar e finalize o processo com pano de microfibra Maxi Rubber;

- Se necessário, repita o processo até a remoção definitiva das imperfeições da superfície.

SECAGEM



NÃO APLICAVEL

LIXAMENTO

NÃO APLICAVEL



DICAS

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.
- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.

RENDIMENTO

95 m²/galão

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

Frasco plástico de 500mL.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Caso utilizar com produtos químicos recomendamos usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
31/01/2025	2	Equipe Técnica	Gerente Técnico