FICHA **TÉCNICA**

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Massa Adesiva Plástica Preta
IB300/IB301

INDICAÇÃO DE USO

Para reparos em construção civil, marmorarias, fundições, modelagens, vedações e pequenos reparos em chapas metálicas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Resina poliéster, cargas minerais e aditivos.
Catalisador: Peróxido de MEK

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

• Superfície metálicas (aço,galvanizado e alumínio) devidamente preparadas.
• Mármore e Granito.

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE



• Lixar a superfície com lixa 80 ou lixa 150 deixando o local do reparo na chapa nua.
• Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira,oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

CATÁLISE



Adicionar 1 g (ou 20 gotas) do Catalisador MEK para 100 g do Adesivo.

APLICAÇÃO



• Homogeneizar a Massa Adesiva Plástica Cinza Iberê antes de sua aplicação.
• Retire a quantidade desejada e coloque-a sobre uma superfície plana e limpa.
• Adicionar 1g (ou 20 gotas) do catalisador MEK para 100g do produto.
• Misture bem a fim de se obter uma massa homogênea.
• Aplicar o produto com auxílio de um aplicador manual (celuloide), em camadas finas até que o defeito seja corrigido
• Repetir esta operação se necessário.

SECAGEM



• Tempo de secagem ao ar a 25ºC. Total: 60 a 120 minutos (lixamento).

LIXAMENTO



• Secagem para lixamento – 25ºC: 60 a 120 minutos.
• Após secagem efetuar o lixamento com lixa a seco (lixas 40 – 60 e final com lixa 80 – 150 – 220).

DICAS

• O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua
• Na preparação da massa (catalise) utilizar a quantidade correta de catalisador, evitando assim problemas com bolhas
• Não recoloque na lata a mistura já preparada,
• Aguardar o tempo de secagem recomendado para evitar mapeamento.
• Evitar a secagem forçada em temperaturas elevadas, pois pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
• Não é recomendado o lixamento úmido do adesivo, pois a umidade retida no adesivo durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
• Isolar o local do reparo com Primer PU Maxi Rubber antes da aplicação do acabamento.

RENDIMENTO

0,59 m²/kg

> **Nota:** Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35ºC e livre de umidade.

EMBALAGENS

IB300 - 400g
IB301 - 1kg

SAÚDE E SEGURANÇA



• Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
• Favor consultar a FDS.
• Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
• Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
• Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
06/01/2025	01	Equipe Técnica	Gerente Técnico