



FICHA TÉCNICA

Maxi Rubber Industrias Químicas Ltda.
Avenida Luigi Papaiz, 843 - Diadema - São Paulo / SP
+55 11 4092 7777 | SAC 11 0800 777 0777
www.maxirubber.com.br

PRODUTO

Maxi Brilho
6MH045

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para todos os tipos de pinturas, proporcionando um brilho intenso na finalização do polimento de repinturas automotivas após a utilização do Maxi Lustro Maxi Rubber. Elimina totalmente micro-riscos, produzindo um ótimo acabamento mesmo nos veículos de cores mais escuras.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Água, óleo mineral, óleo vegetal, solventes diversos, silicato de alumínio e aditivos.

PREPARO DA SUPERFÍCIE



Limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

APLICAÇÃO

- Não aplicar sob o sol ou em ambiente quente.
- A superfície a ser trabalhada deve estar limpa, seca e fria.
- Agite bem o produto antes de usar.

POLIMENTO COM POLITRIZ



- Aplique de 4 a 5 gotas do produto na boina de espuma.
- Trabalhe em áreas de aproximadamente 60x60 cm.
- Espalhe o produto com a boina de espuma macia sobre a superfície em movimentos circulares, mantendo o equipamento desligado.
- Acione a politriz (rotação entre 600 e 1500 rpm) e inicie o brilho, exercendo pressão moderada, passadas sobrepostas. Reduzir a pressão conforme o produto seca.
- Para um acabamento perfeito utilize algodão de polimento para acessar partes na qual a politriz não alcança.
- Se necessário, remover o excesso de resíduo de produto da boina utilizando o Pano de Microfibras Maxi Rubber.

POLIMENTO MANUAL



- Aplique algumas gotas do produto no Pano de Microfibras Maxi Rubber, espalhando uniformemente sobre a superfície exercendo leve pressão.
- Se necessário, remover o excesso de resíduo de produto utilizando o Pano de Microfibras Maxi Rubber.
- Se necessário, repita o processo até o brilho desejado.

RENDIMENTO TEÓRICO

95 m²/galão

10 a 15 carros (pequeno porte) para cada 500 ml do produto (podendo variar de acordo com o estado de conservação do veículo).

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

DICAS

- Proteger as peças plásticas e de borracha durante o polimento.
- Após a aplicação, evitar grande intervalo de tempo para lavar a peça, facilitando a remoção de resíduos.
- Os resíduos são facilmente removidos com água ou pano úmido.
- No caso de pintura original ou repintura com cura de aproximadamente um mês pode se utilizar a Cera Automotiva Maxi Rubber após o Maxi Brilho, dando maior proteção à pintura.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar FISPQ.
- Ler as instruções no verso da embalagem, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

| Data | Revisão | Elaborado | Aprovado |
|------|---------|----------------|--------------|
| 2017 | 01 | Equipe Técnica | Douglas Sako |
