

PRODUTO

MaxiVed Capô
4MG040

INDICAÇÃO DE USO

Indicado para vedação e fixação permanente de chapas metálicas em carrocerias de automóveis e caminhões, emborrachamento original, reforço interno de capôs, calhas, para-lamas, soleiras e compartimentos de faróis, evitando a infiltração de água e poeira.

Também é indicado para uso em dobras, rebites, soldas, e cantos de chapas metálicas na reparação de veículos e junções de calhas.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Composto A: Polioli de ácidos graxos, aditivos e cargas minerais.

Composto B: Poliisocianato.

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Chapas Metálicas em carroceria de automóveis e caminhões

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

Lixar e limpar as superfícies com a Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade, ferrugem e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

CATÁLISE

Adicionar o Composto B (tubo de plástico 60 g) dentro da lata do Composto A (400 g) e misture bem até obter uma cor homogênea.

APLICAÇÃO

- Preparar a superfície e aplicar o Wash Primer Maxi Rubber para uma boa adesão em metais não ferrosos e uma melhor proteção anticorrosiva para metais ferrosos.
- Adicionar o Composto B (tubo de plástico 60 g) dentro da lata do Composto A (400 g) e misture bem até obter uma cor homogênea.
- Aguardar de 3 a 5 minutos para que se inicie a reação, aplicar com espátula ou pincel.
- Utilizar todo o produto em até 40 minutos.

SECAGEM

- Tempo de secagem ao ar a 25°C
- Total: 24 h
- Vida útil da mistura: 40 minutos

LIXAMENTO



Não aplicável

DICAS

- Para catálise parcial do produto, seguir a proporção: 100g do Maxived Capô para 15 g do Composto B.
- Não aplicar o Maxived Capô em camadas muito alta, porque poderá apresentar trincas.
- Evite contato dos Compostos A e B com água e detergente, pois os mesmos reagem quando em contato com água.
- Após secagem final de 2 horas a 25°C (camada baixa) a aplicação de tinta pode ser realizada.
- Para melhor acabamento é recomendado o uso de fita crepe em volta do local onde o produto será aplicado.

RENDIMENTO

0,6m²/380 g (camada de 0,5mm)

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

- Maxived Capô (Composto A) - 400g
- Catalisador Maxived Capô (Composto B) - 60g

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
29/01/2025	01	Equipe Técnica	Gerente Técnico