

PRODUTO**Massa Poliéster Carfiller****CA248****INDICAÇÃO DE USO**

Produto indicado para a correção de imperfeições em superfícies metálicas (aço, galvanizado, zíncado e alumínio), fibra de vidro e madeira. Utilizada nos segmentos de Repintura Automotiva, Industrial, Máquinas, Equipamentos, Veículos Comerciais e Moveleiro. Proporciona excelente enchimento e acabamento, fácil aplicação, secagem rápida e lixamento macio.

COMPOSIÇÃO BÁSICA

Massa Poliéster: Resina poliéster insaturada, pigmentos, cargas e aditivos. Catalisador: Peróxido de benzoila e plastificantes

POSSÍVEIS SUBSTRATOS

- Superfície metálicas (Galvanizadas, Zincadas e Alumínio) devidamente preparadas.
- Fibra de vidro devidamente preparada.
- Madeira

PREPARAÇÃO DA SUPERFÍCIE

- Antes de lixar, limpe toda a área do reparo com sabão e água.
- Lixar com lixa 80 ou lixa 150 (se necessário).
- Desengraxar o local com Solução Desengraxante Maxi Rubber, eliminando os vestígios de poeira, oleosidade e outras impurezas que possam comprometer o desempenho do produto.

CATÁLISE

Utilizar de 1 a 2 gramas do catalisador peróxido de benzoila para cada 100 gramas de massa.

APLICAÇÃO

- Homogeneizar o produto, retirar a quantidade desejada e colocar numa superfície plana e limpa.
- Aplicar a massa catalisada (1 a 2%), com o auxílio de um aplicador do tipo celulóide, em camadas finas exercendo pressão moderada para garantir melhor adesão e acabamento. Se necessário, aplique camadas adicionais até que a imperfeição seja corrigida.

SECAGEM

Tempo de vida útil da mistura 2 - 5 minutos à temperatura de 25°C.
Secagem para lixamento 20 a 30 minutos à temperatura de 25°C.

LIXAMENTO



- Lixamento inicial grão 80 - 150 e final com lixa grão 220 - 320.

DICAS

- O produto deve ser aplicado direto sobre chapa nua.
- Na preparação da massa (catálise) utilizar a quantidade correta de catalisador (1% a 2%), evitando assim problemas como por exemplo sangramento.
 - Não recoloque na lata a mistura já preparada.
- Aguardar o tempo de secagem recomendado, para evitar mapeamento.
- Evitar a secagem forçada em temperaturas elevadas, pois pode causar trincas, bolhas e perda de adesão.
- Não é recomendado o lixamento úmido da massa, pois a umidade retida na massa durante o lixamento com água pode causar problemas na superfície e no acabamento.
 - Isolar o local do reparo com Primer PU Maxi Rubber antes da aplicação do acabamento.

RENDIMENTO

0,63m²

Nota: Na prática, o rendimento depende de vários fatores, como o formato do objeto, imperfeições da superfície, método de aplicação e variações durante a aplicação.

PRAZO DE VALIDADE

1 ano. Estocado a temperatura de 15 a 35°C e livre de umidade.

EMBALAGENS

CA248 - 750g

*Acompanha catalisador de 15g.

SAÚDE E SEGURANÇA



- Produto exclusivo a profissionais devidamente treinados.
- Favor consultar a FDS.
- Ler as instruções no verso da embalagem do material a ser aplicado, antes de utilizar o produto.
- Usar luvas de borracha nitrílica e óculos de segurança para manusear o produto.
- Utilizar máscara respiradora com filtro contra vapores orgânicos e partículas ao aplicar o produto.

Estas informações representam o melhor do nosso conhecimento à época de sua publicação. Lembramos que o bom resultado final da aplicação dos produtos depende de fatores que fogem ao nosso controle e que diz respeito a preparação da superfície e conhecimentos técnicos do aplicador. A empresa se reserva o direito de alterar essas especificações sem aviso prévio.

Data	Revisão	Elaborado	Aprovado
08/01/2025	01	Equipe Técnica	Gerente Técnico